

STRZEBLOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW
Mineralnych Sp. z o.o. Sobótka

Grys skaleniowo-kwarcowy GS. 5 D

Skład chemiczny		
SiO ₂	max	78,00 %
Al ₂ O ₃	min	13,00 %
K ₂ O + Na ₂ O	min	7,50 %
Fe ₂ O ₃	max	0,50 %
TiO ₂	max	0,05 %
MgO	max	0,50 %
CaO	max	0,50 %
Straty prażenia		1,00 %

Granulacja	
powyżej 5 mm	10 %
poniżej 5 mm	90 %

Opakowanie - luzem.

Sposób odbioru:

- całowagonowy z bocznicą własnej SKSM Sp. z o.o.
- samochodami odbiorcy.