

**STRZEBLOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW  
MINERALNYCH Sp. z.o.o. Sobótka**

**Grys skaleniowo-kwarcowy GS. 5-8 DR**

<b>Skład chemiczny</b>		
SiO <sub>2</sub>		74,00 – 78,00 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		12,00 – 15,00 %
K <sub>2</sub> O + Na <sub>2</sub> O	min	7,50 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	max	0,50 %
TiO <sub>2</sub>	max	0,05 %
MgO	max	0,50 %
CaO	max	0,50 %
Straty prażenia		1,00 %

<b>Granulacja</b>	
powyżej 8 mm	10 %

Opakowanie - luzem.

Sposób odbioru:

- całowagonowy z bocznicą własnej SKSM Sp. z o.o.
- samochodami odbiorcy.