

**STRZEBLOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW
MINERALNYCH Sp. z o.o. Sobótka**

Grys skaleniowo-kwarcowy GS. 8 T

Skład chemiczny		
SiO ₂	max	79,00 %
Al ₂ O ₃	min	12,50 %
K ₂ O + Na ₂ O	min	6,50 %
Fe ₂ O ₃		0,50 – 0,65 %
TiO ₂	max	0,10 %
MgO	max	0,50 %
CaO	max	0,50 %
Straty prażenia		1,00 %

Granulacja	
powyżej 8 mm	10 %
poniżej 8 mm	90 %

Opakowanie - luzem.

Sposób odbioru:

- całowagonowy z bocznicą własnej SKSM Sp. z o.o.
- samochodami odbiorcy.