

STRZEBŁOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH Sp. z o.o. Sobótka

Grys skaleniowo-kwarcowy GS.5-8D/01

Produkcja grysów skaleniowo-kwarcowych jest oparta na własnym surowcu.

Grysy skaleniowo-kwarcowe dostarczamy m. in. dla:

- przemysłu płytek ceramicznych: do produkcji masy i szkliwa,
- przemysłu wyrobów sanitarnych: do produkcji masy i szkliwa,
- przemysłu porcelany elektrotechnicznej.

Skład chemiczny		
SiO ₂		74,00 – 78,00 %
Al ₂ O ₃		12,50 – 15,00 %
K ₂ O + Na ₂ O	min	7,50 %
Fe ₂ O ₃	max	0,50 %
TiO ₂	max	0,05 %
MgO	max	0,50 %
CaO	max	0,50 %
Straty prażenia		1,00 %
Wilgotność	max	5,00 %

Granulacja	
powyżej 8 mm	15 %
poniżej 5 mm	15 %

Skład mineralogiczny	
Skalenie potasowe	33,9 %
Plagioklaz	24,6 %
Kwarc	37,4 %
Muskowit, Biotyt, Chloryt	4,1 %

Opakowanie - luzem.

Sposób odbioru:

- całowagonowy z bocznicą własnej SKSM Sp. z o.o.
- samochodami odbiorcy.