

**STRZEBLOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW  
MINERALNYCH Sp. z o.o., Sobótka**

**Mączka kwarcowa MK 40 P**

<b>Skład chemiczny</b>		
SiO <sub>2</sub>	min	99,20 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	max	0,05 %
TiO <sub>2</sub>	max	0,04 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	max	0,50 %
Straty prażenia	max	0,20 %

<b>Granulacja</b>		
Wielkość oczka sita	Pozostałość na sicie w procentach wagowych	
> 0,040 mm	max	10 %
< 0,040 mm		90 %

Opakowanie:

- worki papierowe 25

Sposób odbioru:

- samochodami odbiorcy.