

**STRZEBLOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW  
MINERALNYCH Sp. z o.o., Sobótka**

**Mączka kwarcowa MK. 56 P**

<b>Skład chemiczny</b>		
SiO <sub>2</sub>	min	99,20 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	max	0,03 %
TiO <sub>2</sub>	max	0,04 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	max	0,50 %
Straty prażenia		0,20 %

<b>Granulacja</b>	
Wielkość oczka sita	Pozostałość na sicie w procentach wagowych
> 0,056 mm	10 %
< 0,056 mm	90 %

Opakowanie:

- worki papierowe 25 i 50 kg paletowane i foliowane
- worki Big-Bag - od 650 do 1000 kg.

Sposób odbioru:

- samochodami odbiorcy.