

**STRZEBLOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW
MINERALNYCH Sp. z o.o., Sobótka**

Mączka kwarcowa MK. 75 P

Skład chemiczny		
SiO ₂	min	99,20 %
Fe ₂ O ₃	max	0,03 %
TiO ₂	max	0,04 %
Al ₂ O ₃	max	0,50 %
Straty prażenia		0,20 %

Granulacja	
Wielkość oczka sita	Pozostałość na sicie w procentach wagowych
> 0,075 mm	10 %
<0,075 mm	90 %

Opakowanie:

- worki papierowe 25 i 50 kg paletowane i foliowane
- worki Big-Bag - od 650 do 1000 kg
- luzem.

Sposób odbioru:

- samochodami odbiorcy.