

**STRZEBLOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW
MINERALNYCH Sp. z o.o., Sobótka**

Mączka skaleniowo-kwarcowa MS. 100 T

Skład chemiczny		
SiO ₂	min	72,00 %
Al ₂ O ₃	min	13,00 %
K ₂ O + Na ₂ O		7,50 – 10,00 %
Fe ₂ O ₃		0,50 – 0,70 %
TiO ₂	max	0,10 %
MgO	max	0,20 %
CaO	max	0,30 %
Straty prażenia		1,00 %

Granulacja	
Wielkość oczka sita	Pozostałość na sicie w procentach wagowych
>0,1 mm	20 %
< 0,1 mm	80 %

Opakowanie:

- worki papierowe - 50 kg paletowane i foliowane
- worki Big-Bag - od 650 do 1000 kg

Sposób odbioru:

- samochodami odbiorcy.