

**STRZEBLOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW
MINERALNYCH Sp. z o.o., Sobótka**

Mączka skaleniowo-kwarcowa MS. 500 D

Skład chemiczny		
SiO ₂	min	74,00 %
Al ₂ O ₃	min	13,00 %
K ₂ O + Na ₂ O	min	7,50 %
Fe ₂ O ₃	max	0,50 %
TiO ₂	max	0,05 %
MgO	max	0,50 %
CaO	max	0,50 %
Straty prażenia		1,00 %

Granulacja		
> 0,5 mm	max	15 %
< 0,1 mm	max	10 %

Opakowanie:

- worki papierowe – 50 kg paletowane i foliowane
- luzem
- worki Big-Bag - od 850 do 1300 kg.

Sposób odbioru:

- samochodami odbiorcy.