

**STRZEBLOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW
MINERALNYCH Sp. z o.o., Sobótka**

Mączka skaleniowo-kwarcowa MS. 71 D

Skład chemiczny		
SiO ₂		74,00 – 78,00 %
Al ₂ O ₃		13,00 – 15,00 %
K ₂ O + Na ₂ O	min	7,50 %
Fe ₂ O ₃		0,30 – 0,50 %
TiO ₂	max	0,05 %
MgO	max	0,50 %
CaO	max	0,50 %
Straty prażenia		1,00 %

Granulacja	
Wielkość oczka sita	Pozostałość na sicie w procentach wagowych
>0,071 mm	7 %
<0,071 mm	93 %

Opakowanie:

- worki papierowe 50 kg paletowane i foliowane
- worki Big-Bag - od 650 do 1000 kg

Sposób odbioru:

- samochodami odbiorcy.