

# **STRZEBŁOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH Sp. z o.o., Sobótka**

## **Mączka skaleniowo-kwarcowa MS.500D/01**

Produkcja mączek skaleniowo-kwarcowych jest oparta na własnym surowcu. Mączkę skaleniowo-kwarcową M. 0,1-0,5 mm dostarczamy m. in. dla:

- przemysł szklarski: do produkcji szkła opakowaniowego i oświetleniowego,
- przemysł materiałów budowlanych.

<b>Skład chemiczny</b>		
SiO <sub>2</sub>		74,00 – 78,00 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		12,50 – 15,00 %
K <sub>2</sub> O + Na <sub>2</sub> O	min	7,50 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		0,25 - 0,35 %
TiO <sub>2</sub>	max	0,05 %
MgO	max	0,50 %
CaO	max	0,50 %
Straty prażenia		1,00 %

<b>Granulacja</b>		
powyżej 0,8 mm		0 %
powyżej 0,5 mm	max	15 %
poniżej 0,1 mm	max	10 %

<b>Skład mineralogiczny</b>	
Skalenie potasowe	33,9 %
Plagioklaz	24,6 %
Kwarc	37,4 %
Muskowit, Biotyt, Chloryt	4,1 %

### Opakowanie:

- luzem
- worki Big-Bag - od 850 do 1300 kg.

Sposób odbioru:

- całowagonowy z bocznicą własną SKSM Sp. z o.o.
- samochodami odbiorcy.

